



**0771**

Pyrmo-Chemia  
74-320 Barlinek ul. Pełczycka 23  
Zakład produkcyjny:  
**Silikaty Barlinek**  
74-320 Barlinek , ul. Okrętowa



**08**

**0771 – CPD – 110 – 08**

**EN 771-2**

**Kategoria I, element murowy silikatowy SB8/24**

**Wymiary:** dł. 250 mm; szer. 80 mm; wys. 240 mm

**Odchyłki wymiarów:** Kategoria GPLM (klej)

**Kształt i budowa:** według załączonego rysunku

**Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie:** 15 N/mm<sup>2</sup>

**Wytrzymałość na ściskanie:** Średnia 17,2 N/mm<sup>2</sup> (obciążenie prostopadle do powierzchni kładzenia, cały element, Kat. I)

**Wytrzymałość spoiny:** 0,15 N/mm<sup>2</sup>

**Reakcja na ogień:** Euroklasa A1

**Absorpcja wody:** max. 10,2 %

**Współczynnik dyfuzji pary wodnej:** 5/25

**Gęstość brutto w stanie suchym:** Klasa 1,6

**Kształt, budowa:** jak niżej

**Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła:** 0,61 W/mK ( $\lambda_{10}$ , dry)

**Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):** WUN

**Substancje niebezpieczne:** brak



Laborant:  
Agnieszka Zyr

Na palecie 192 szt.

.....