



BIT Primer [basic]

- Schutzanstrich -

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Formy dostawy			
Ilość na palecie	80	33	18
Jedn. opak.	5 kg	10 kg	25 kg
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
Kod opakowania	05	10	25
Nr art.:			
020824	■	■	■

Zużycie



Warstwa gruntująca: co najmniej 0,025 kg/m² (1:10 z wodą)
Powłoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m² na jedną warstwę
Dodatki: 30 - 50 kg/m³ zaprawy

Obszary stosowania

- Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem
- Jako warstwa gruntująca pod izolacjami bitumicznymi (PMBC)
- Jako zamknięcie kapilar
- Jako dodatek uszlachetniający do zapraw mineralnych

Właściwości



- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Odporność na wilgoć
- Odporność na ciepło i zimno
- Wodorocieńczość
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	około 1,00 kg/l
Baza	bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Konsystencja	płynne
Odczyn pH	11

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [modyfikowane polimerami powłoki bitumiczne](#)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.
Materiał nakładać na przygotowane podłoże w kilku warstwach.
W razie potrzeby rozcieńczać wodą.
Jeśli dotyczy, y do wody zarobowej dodać zaprawę mineralną.
Jako podkład pod hydroizolacje bitumiczne (PMBC) rozcieńczać wodą w stosunku 1:10.

Wskazówki wykonawcze

W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się naskórka i związanych z tym pęcherzy. Powierzchnie o dużej ilości pustych przestrzeni potęgują ten efekt.
Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej



	<p>odporności na uszkodzenia. Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniami kondensatu. Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.</p>
Wskazówki	<p>Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.</p>
Narzędzia / czyszczenie	<p>Ławkowiec (4540), szczotka do szlamów (4517), odpowiednie urządzenie natryskowe</p> <p>Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).</p> <p>Narzędzia z oferty Remmers</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mischgefäß (4030)▶ Flächenstreicher (4540)▶ Farbrolle FC (4913)▶ Rollerbügel (4449)▶ Wałek do epoksydów (5045)▶ Nylon-Rolle Standard (5066)▶ Heizkörperpinsel (4541)▶ Mieszadło Collomix® KR (4292)
Przechowywanie / trwałość	<p>W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.</p>
Bezpieczeństwo / przepisy	<p>Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.</p>
Indywidualne środki ochrony	<p>Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.</p>
Wskazówka dotycząca utylizacji	<p>Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.</p>

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność